



## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B275 фиксатор резьбовых соединений

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BondLoc® B275 – однокомпонентный анаэробный высокопрочный фиксатор резьбовых соединений, зеленого цвета высокой прочности, предназначенный и обеспечивающий фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибраций.

Устойчив к воздействию химических веществ, горюче-смазочных материалов, и большинства промышленных масел и газов.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

BondLoc® B275 -типичная область применения - фиксация и герметизация крепежных элементов, болтов, гаек большого диаметра (диаметр резьбы M25 и более).

Использование фиксатора резьбовых соединений высокой прочности B275 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, не требующих периодической разборки.

### ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

BondLoc® B275 легок в применении, он имеет зеленую цветовую маркировку для простоты выбора. Из-за своей химической стойкости он идеально подходит для таких применений, как герметик для холодильных установок, кондиционеров, больших установок и технологического оборудования с использованием активных химических веществ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат жирных или масляных загрязнений.

### ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Обычно состав наносят прямо из флакона.

### СОВМЕСТИМЫЕ УСКОРИТЕЛИ / АКТИВАТОРЫ

Активатор типа B7471 (Типовой анаэробный активатор) или более быстрый конструкционный активатор B7649

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном месте, в недоступном для прямого солнечного света.

Срок годности 24 месяца при температуре 20°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа химического состава	Эфир диметакрилата
Внешний вид незаполимеризованного материала	Жидкость зеленого цвета
Скорость отверждения с активатором	От 10 минут
Скорость отверждения без активатора	От 1 часа до 24 часов
Вязкость по Брук菲尔ду Sp3 @20 об / мин при 25°C	7000 сП
Заполняемость зазора	0,2 мм
Точка воспламенения	>100°C
Срок годности	24 месяца при температуре 24°C
Удельный вес	1,10
Диапазон температур	От -55°C до +150°C

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное время отверждения	24 часа
Время отверждения с хорошим % итоговой прочности	2 часа
Диапазон прочности - Отрыв Преобладающий	18 Н.м 25 Н.м
Ударный срыв по DIN 54454:	25 Н.м Макс 55 Н.м

**Bondloc UK Ltd.**  
**Units 1 & 2**  
**Bewdley Business Park**  
**Bewdley, Worcestershire**  
**DY12 2TZ, UK**  
**+44 (0) 1299 269 269**  
**sales@bondloc.co.uk**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставленная Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.



## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B275 фиксатор резьбовых соединений

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий технический паспорт не замещает паспорт безопасности. Перед использованием данного продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли информацию об этом продукте.

### ФОРМАТ УПАКОВКИ

Флаконы: 25мл, 50мл, 250мл

**Bondloc UK Ltd.**  
**Units 1 & 2**  
**Bewdley Business Park**  
**Bewdley, Worcestershire**  
**DY12 2TZ, UK**

+44 (0) 1299 269 269  
[sales@bondloc.co.uk](mailto:sales@bondloc.co.uk)

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

